



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".



Per applicazione a pennello diluire al 15+20% per la prima mano e 10+15% per la seconda.
Per applicazione a rullo di lana diluire al 20+25% per la prima mano e 15+20% per la seconda.
Per applicazione a spruzzo diluire al 25+30% per la prima mano e 20+25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 4+5mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-ID-TEMI 14

CHROMA

TemperFas

IDROPITTURE / TEMPERE PER INTERNO



Pittura a tempera a base di resina vinilica, carbonato di calcio amorfo e carbonati di calcio cristallini finemente macinati. Per pareti interne sia in cemento che in gesso o cartongesso.

Pittura a tempera per interno.

CICLO: Prima dell'applicazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito asciutto e privo di parti di vecchie pitture sfoglianti. Su superfici nuove mai pitturate è consigliato prima di applicare TemperFas, passare una mano di fissativo acrilico FixCipir.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C + max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C + max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,620 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2010)
TEMPERFAS
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



8 012760 002080 >	14 lt
8 012760 002103 >	2500 ml
8 012760 002097 >	5000 ml
8 012760 002165 >	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
14 lt	305x305x285	1	3	11	33
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
2500 ml	195x195x173	1	6	24	144
5000 ml	220x220x203	1	5	18	90