



Miscelabile con acqua.



Miscelare con circa 0,75 lt. di acqua per 1 kg. di scagliola.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 5 minuti. Tempo medio di presa 10 minuti. Tempo di indurimento completo 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

HQ-PL-GES510

HIGH QUALITY

[ Gesso scagliola in sacchetto ]

POLVERI E STUCCHI / GESSO



Adatto a lisciate su intonaci premiscelati grezzi a base gesso ed anche per stuccature.

**Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.**

**CICLO:** Prima di applicare Gesso scagliola in sacchetto assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

**AVVERTENZE:** Gesso scagliola in sacchetto è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

Peso specifico: ,9 kg/lt

Revisione: 2.0



	1500 g
	4000 g

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>1500 g</b>		10	3	60	180
<b>4000 g</b>		4	3	24	72

