



Diluibile con acqua.



Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere leggermente diluito con acqua.



Consumo di 1,5±2,0kg/mq



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4+6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-RV-PLC192

IDEALI & UTILI

Bucciato ruvido esterno

RIVESTIMENTI / PLASTICI CONTINUI



A base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici ed additivi pregiati. carbonati di calcio e quarzi silicei selezionati. Per supporti esterni di cemento, intonaco civile, legno ed interni quali gesso, cartongesso, intonaci e legno.

Rivestimento plastico continuo di ottima qualità, ad effetto bucciato al quarzo ruvido per esterno ed interno.

CICLO: Su supporto nuovo: accertarsi che l'intonaco abbia raggiunto la stagionatura di almeno 28 giorni, controllare che la superficie sia asciutta, pulita e senza presenza di polvere o parti poco consistenti. Applicare quindi una mano di fissativo acrilico FixCipir oppure di fissativo a micro particelle Lacca 140V. Dopo almeno 18 ore si potrà procedere con l'applicazione di Bucciato ruvido esterno.

Su supporti già pitturati: provvedere ad una accurata asportazione della vecchia pittura non aderente al supporto. Nel caso di presenza di muffe è consigliato trattare la superficie preventivamente con RisanMur. Verificato che il muro è perfettamente asciutto e spolverato, si procederà con l'applicazione del fissativo Lacca 1400RM, oppure del fissativo PlexiPrimer fondo colorato. Dopo almeno 18 ore si potrà applicare Bucciato ruvido esterno.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane). Usare in luogo ben ventilato. CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,800 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV

(direttiva 2004/42 CE)

Pitture per pareti esterne

di supporto minerale

(Cat A/c) BA 40 gr/lt (2010)

BUCCIATO RUVIDO ESTERNO

contiene max 40 gr/lt di COV

Revisione: 2.0



| | |
|-------------------|--------|
| 8 012760 701143 > | 25 kg |
| 8 012760 701136 > | 5000 g |

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 25 kg | 305x305x285 | 1 | 3 | 11 | 33 |
| 5000 g | 195x195x173 | 1 | 6 | 24 | 144 |

