



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello diluire al 5+7%.
Per applicazione a rullo di lana diluire al 7+8%.
Per applicazione a spruzzo diluire al 8+10%.



Il prodotto ha una resa di 6+8mq/kg per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3+5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-FF-SSF106

CHROMA

OxidCrom

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO



Per la protezione di manufatti in ferro soggetti alla corrosione ed alla ruggine. Si applica dopo avere accuratamente eliminato la calamina, mediante accurata pulizia manuale o per mezzo di sabbatura. A base di resine alchidiche lungo olio, fosfato di zinco e pigmenti inorganici. Essendo costituito da prodotti – resine e pigmenti – inibitori di ruggine, crea una barriera tra la superficie del metallo e l'ambiente esterno.

Vernice di fondo diluibile con acqua.

CICLO: Su manufatti metallici nuovi mai verniciati: provvedere alla pulizia da tracce di grasso, unto, asportare mediante spazzolatura, carteggiatura o sabbatura, a seconda della consistenza, le eventuali tracce o presenza di ruggine. Applicare quindi la mano di OxidCrom. Dopo almeno 24+36 ore applicare, se lo si ritiene necessario, una eventuale seconda mano di OxidCrom. Trascorse ulteriori 24+36 ore, si potrà applicare la prima mano di finitura a smalto nel colore desiderato.

Manufatti già verniciati: pulire accuratamente il supporto asportando le eventuali tracce di ruggine, eliminando inoltre le parti di vecchie vernici sfoglianti o rigonfiate sul supporto, pulire la superficie scrostata e procedere quindi con l'applicazione di OxidCrom.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,700 kg/lit

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo plastica
(Cat A/d) BS 300 gr/lit (2010)

OXIDCROM
contiene max 300 gr/lit di COV

Revisione: 2. I

CH-FF-SSF106

CHROMA

[OxidCrom]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO



8 012760 001571 >	(PFON300) Bianco - 15 lt
8 012760 001588 >	(PFON300) Bianco - 2500 ml
8 012760 000130 >	(PFON300) Bianco - 500 ml
8 012760 001885 >	(PFON102) Grigio perla - 15 lt
8 012760 001892 >	(PFON102) Grigio perla - 2500 ml
8 012760 001908 >	(PFON102) Grigio perla - 500 ml
8 012760 000062 >	(PFON117) Rosso inglese - 15 lt
8 012760 000079 >	(PFON117) Rosso inglese - 2500 ml
8 012760 000086 >	(PFON117) Rosso inglese - 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
15 lt	292x292x330	1	3	11	33
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140