



Diluibile con acqua. Miscelabile con pitture murali acriliche e/o viniliche come additivo antimuffa: dose consigliata ml.200 ogni 10 litri



Il prodotto è pronto all'uso e va applicato su pareti con presenza di muffe prima della pitturazione con idropitture.



Il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-FF-RMUI 12

CHROMA

[RisanMur]

FONDI E FISSATIVI / RISANANTI PER MURI



Ideale per risanare pareti attaccate da muffe, prima della decorazione con pitture o rivestimenti plastici continui. Additivo per aumentare il potere di antimuffa di tempere e/o traspiranti per interno.

Prodotto a base di agenti biocidi a largo campo di azione in miscela acquosa. Non rilascia formaldeide.

CICLO: Prima di trattare le pareti con RisanMur provvedere ad una accurata pulizia dalle impurità o muffe presenti mediante lavaggio con sputgnature di acqua.

AVVERTENZE: Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini, non contaminare cibi, bevande o corsi d'acqua. Non gettare residui nelle fognature.

Peso specifico: 1,050 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2010)
RISANMUR
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



8 012760 000772 >	1000 ml
8 012760 000765 >	5000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	83x83x240	6	4	90	360
5000 ml	190x135x245	1	4	30	120

