



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello diluire al 5+7%.  
Per applicazione a rullo di lana diluire al 7+8%.  
Per applicazione a spruzzo diluire al 8+10%.



Il prodotto ha una resa di 6+8mq/kg per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3+5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

GA-FF-SSF496

GAIA

[ Antiruggine sintetico ]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO



Per la protezione di manufatti in ferro soggetti alla corrosione ed alla ruggine. Si applica dopo avere accuratamente eliminato la calamina, mediante accurata pulizia manuale o per mezzo di sabbatura. A base di resine alchidiche lungo olio, fosfato di zinco e pigmenti inorganici. Essendo costituito da prodotti – resine e pigmenti – inibitori di ruggine, crea una barriera tra la superficie del metallo e l'ambiente esterno.

## Vernice di fondo diluibile con acqua.

**CICLO:** Su manufatti metallici nuovi mai verniciati: provvedere alla pulizia da tracce di grasso, unto, asportare mediante spazzolatura, carteggiatura o sabbatura, a seconda della consistenza, le eventuali tracce o presenza di ruggine. Applicare quindi la mano di Antiruggine sintetico. Dopo almeno 24+36 ore applicare, se lo si ritiene necessario, una eventuale seconda mano di Antiruggine sintetico. Trascorse ulteriori 24+36 ore, si potrà applicare la prima mano di finitura a smalto nel colore desiderato.

Manufatti già verniciati: pulire accuratamente il supporto asportando le eventuali tracce di ruggine, eliminando inoltre le parti di vecchie vernici sfoglianti o rigonfiate sul supporto, pulire la superficie scrostata e procedere quindi con l'applicazione di Antiruggine sintetico.

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,7 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per finiture e tamponature  
da int/est per legno metallo plastica  
(Cat A/d) BS 300 gr/lt (2010)

**ANTIRUGGINE SINTETICO**  
contiene max 300 gr/lt di COV

Revisione: 2.0



GA-FF-SSF496

GAIA

# [ Antiruggine sintetico ]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO



8 032439 001930 >	(GAFOGR) <b>Grigio</b> - 2500 ml
8 012760 001274 >	(GAFOGR) <b>Grigio</b> - 500 ml
8 012760 001311 >	(GAFOAR) <b>Arancio</b> - 2500 ml
8 012760 002820 >	(GAFOAR) <b>Arancio</b> - 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>2500 ml</b>	165x165x160	2	5	28	140
<b>500 ml</b>	109x109x85	6	10	66	660

