



Diluibile con acqua.



Va diluito a seconda della porosità del supporto da trattare e comunque mai con aggiunta di acqua in quantità superiore a 6 volte quella del prodotto.



Il prodotto ha una resa di 12÷15mq/lt a seconda dell'assorbimento del supporto.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4+6 ore, sovraverniciabile dopo 12+18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

GA-FF-ISA497

GAIA

Fissativo isolante acrilico

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI ACRILICI



Moderno prodotto di sottofondo per uniformare la capacità di assorbimento di muri (specialmente interni) da trattare con pitture traspiranti o lavabili, ed evitare il formarsi di macchie ed alonature.

Fissativo isolante acrilico per interno ed esterno

CICLO: Muri interni nuovi: pulire bene la superficie, accertarsi che sia perfettamente asciutta, stuccare le eventuali crepe e/o piccoli buchi con oppure con . Dopo circa 1+2 ore si può applicare Fissativo isolante acrilico nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto.

Muri interni già pitturati: provvedere ad un'accurata pulizia del muro, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti mediante raschiatura. In caso di presenza di muffe trattare la superficie con . Stuccare eventuali imperfezioni e/o buchi con oppure con , procedendo poi con l'applicazione di Fissativo isolante acrilico nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto. Muri esterni: procedere secondo le indicazioni per le superfici interne, ma per la stuccatura utilizzare .

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,05 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)

Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2010)

FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.0





1000 ml



4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	109x109x132	6	8	66	528
4000 ml	190x135x245	1	4	30	120

