



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Il prodotto è pronto all'uso, per applicazione a spruzzo è possibile diluire con acqua all'8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

AM-IM-FNS003

AMBIENTI

[Finitura a effetto cera]

IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE SINTETICHE



A base di resine alchidiche addizionate a cere speciali e componenti assorbitori di raggi U.V. Altissima idrorepellenza, protegge il legno dall'umidità e dall'insorgere di processi degenerativi del legno. Adatto alla finitura di superfici in legno, sia all'interno che all'esterno.

Finitura sintetica trasparente ad "effetto cera" per legno.

CICLO: Su Supporti nuovi: controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e priva di oli o altre impurità. È consigliato applicare preventivamente una mano di XiloTinta nel colore desiderato. Dopo almeno 24 ore applicare la prima mano di Finitura a effetto cera. Trascorse 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti vecchi già verniciati: pulire accuratamente la superficie da verniciare mediante carteggiatura, spolverare ed eventualmente riparare le imperfezioni del legno. Procedere quindi con la prima mano di Finitura a effetto cera, dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Peso specifico: 0,900 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Vernici e impregnanti per legno
per finiture interne/esterne
(Cat A/e) BS 400 gr/lt (2010)
FINITURA A EFFETTO CERA
contiene max 400 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
375 ml	109x109x55	6	10	66	660
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8 012760 220033 >		(FICE900) Incolore - 2500 ml
8 012760 220019 >		(FICE900) Incolore - 375 ml
8 012760 220026 >		(FICE900) Incolore - 750 ml
8 012760 225212 >		(FICE903) Palissandro - 2500 ml
8 012760 225052 >		(FICE903) Palissandro - 375 ml
8 012760 225137 >		(FICE903) Palissandro - 750 ml
8 012760 225205 >		(FICE906) Noce scuro - 2500 ml
8 012760 225045 >		(FICE906) Noce scuro - 375 ml
8 012760 225120 >		(FICE906) Noce scuro - 750 ml
8 012760 225199 >		(FICE902) Noce - 2500 ml
8 012760 225038 >		(FICE902) Noce - 375 ml
8 012760 225113 >		(FICE902) Noce - 750 ml
8 012760 225236 >		(FICE904) Teak - 2500 ml
8 012760 225076 >		(FICE904) Teak - 375 ml
8 012760 225151 >		(FICE904) Teak - 750 ml
8 012760 225229 >		(FICE901) Rovere - 2500 ml
8 012760 225069 >		(FICE901) Rovere - 375 ml
8 012760 225144 >		(FICE901) Rovere - 750 ml
8 012760 225175 >		(FICE905) Castagno - 2500 ml
8 012760 225014 >		(FICE905) Castagno - 375 ml
8 012760 225090 >		(FICE905) Castagno - 750 ml
8 012760 225243 >		(FICE907) Verde bosco - 2500 ml
8 012760 225083 >		(FICE907) Verde bosco - 375 ml

8 012760 225168 >		(FICE907) Verde bosco - 750 ml
-------------------	--	--