

Pronto all'uso.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) il prodotto risulta secco al tatto dopo 15 minuti, sovraverniciabile dopo 12÷18 ore.



Non usare a temperature inferiori a +5°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

LP-FF-SSF550

LINEA PIÙ

[Convertitore di ruggine]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO

Trasforma la ruggine in antiossidante.

CICLO: La ruggine non ancorata o le vernici sfoglianti vanno rimosse prima di stendere il prodotto.

Superfici nuove vanno accuratamente sgrassate con prodotti idonei.

Può essere steso a pennello, ma occorre agitare il prodotto prima dell'uso.

Non versarlo in contenitori metallici.

Sono consigliate due mani di applicazione, la seconda dopo almeno 30 minuti dalla prima.

Non sovraverniciare prima di almeno 12 ore dal trattamento consentendo un'asciugatura completa e comunque non oltre 36÷48 ore assicurandosi che in questo lasso di tempo la parte trattata rimanga al riparo da acqua.

AVVERTENZE: Versare poco prodotto alla volta nel contenitore utilizzato per l'applicazione perché l'eventuale prodotto residuo non deve essere rimesso nel barattolo originale.

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie, la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Revisione: 2.0



Non contiene solventi, si applica direttamente sulla ruggine, blocca la corrosione. Trasformando la ruggine in un composto antiossidante, rende il supporto resistente ad ulteriori attacchi degli agenti atmosferici e lo rende impermeabile all'umidità. Su supporti non intaccati da ruggine offre un'azione preventiva. È sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. Non necessita di alcuna diluizione, va steso direttamente sulle superfici da trattare e a contatto con la ruggine reagisce colorandosi di nero.

LP-FF-SSF550

LINEA PIÙ

[Convertitore di ruggine]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO



1000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	90x90x220	6	4	90	360